

УДК 621.923

Ф.В. НОВИКОВ (д-р техн. наук, проф.)

В.А. АНДИЛАХАЙ (асп.)

ХНЭУ, г. Харьков, Україна

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ НАПЛАВКАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В работе приведены результаты исследований температуры нагрева образующихся стружек при шлифовании алмазными кругами на металлических связках за счет введения в зону резания дополнительной электрической энергии в форме электрических разрядов и обоснованы технологические возможности глубинного алмазного электроэррозионного шлифования деталей с износостойкими покрытиями металлургического назначения. Теоретически обоснованы условия эффективного осуществления высокопроизводительного шлифования, определена оптимальная мощность источника технологического тока, реализующего процесс высокопроизводительного глубинного алмазного электроэррозионного шлифования.

обработка, температура нагрева, электроэррозионное шлифование

Введение

Восстановление крупногабаритных деталей металлургического назначения (прокатных валков, контактных поверхностей больших и малых конусов, чащ и воронок засыпных аппаратов доменных печей), работающих в условиях интенсивного износа и трения, с использованием износостойких наплавок стало важным фактором повышения их надежности и ресурса работы. Вместе с тем, восстановление изношенных поверхностей деталей износостойкими наплавками связано с определенными трудностями, в первую очередь с их механической обработкой, поскольку наплавки характеризуются достаточно высокой прочностью и пластичностью и вследствие этого относятся к классу труднообрабатываемых материалов. Как известно, основным методом их обработки является шлифование. Весьма перспективно шлифование алмазными кругами на металлических связках, в частности применение процесса алмазного электроэррозионного шлифования (алмазно-искрового шлифования [1, 2]), основанного на введении в зону резания дополнительной энергии в форме электрических разрядов. За счет ударно-термического разрушения образующихся стружек и металлической связки обеспечивается в процессе шлифования высокой режущей способности алмазного круга на металлической связке и тем самым снижение силы и температуры резания, повышения качества и производительности обработки. Эффективно также применение шлифования алмазными кругами на металлических связках с их периодической электроэррозионной правкой, поскольку в противном случае (т.е. без электроэррозионной правки) круги быстро засаливаются, затупляются и теряют режущую способность.

В ОАО "Азовмаш" накоплен значительный опыт алмазного шлифования крупногабаритных деталей с износостойкими наплавками металлургического назначения. Разработаны высокопроизводительные процессы шлифования алмазными кругами на металлических связках. Однако, как показывает практика, для их успешного применения необходимо повысить стабильность работы алмазного круга за счет совершенствования технологии его электроэррозионной правки на операциях предварительного шлифования при съеме больших припусков (свыше 1 мм). Поэтому целью работы является

повышение производительности обработки деталей с износостойкими наплавками и стабильности работы алмазного круга на металлической связке за счет оптимизации механических и электрических параметров режима алмазного шлифования.

Основное содержание работы

В работах [3, 4, 5, 6, 7] для осуществления высокопроизводительного съема больших припусков труднообрабатываемых материалов в условиях предварительного шлифования теоретически и экспериментально обоснована эффективность применения схемы глубинного круглого наружного шлифования периферией алмазного круга на металлической связке с относительно небольшой скоростью вращения обрабатываемых деталей (0,5...5 м/мин), долевой продольной подачей, близкой к единице, и глубиной шлифования, изменяющейся в пределах 0,1...1,0 мм. Доказано, что данная схема обеспечивает наибольшую производительность и наименьшую себестоимость обработки при заданной (предельной) толщине среза отдельным зерном круга, обусловленной прочностью связки и зерна. Такой вывод вытекает из полученной аналитической зависимости для определения максимальной (приведенной вероятностной) толщины среза отдельным зерном круга [3]:

$$H_{\max} = \sqrt[3]{\frac{630\pi \cdot \bar{X}^3 \cdot V_{dem}}{tg\gamma \cdot m \cdot V_{kp}}} \cdot \sqrt{t \cdot \left(\frac{1}{R_{kp}} + \frac{1}{R_{dem}} \right)} = \\ = \sqrt[3]{\frac{630\pi \cdot \bar{X}^3}{tg\gamma \cdot m \cdot V_{kp}}} \cdot \sqrt{V_{dem} \cdot \frac{Q}{B} \cdot \left(\frac{1}{R_{kp}} + \frac{1}{R_{dem}} \right)} \quad (1)$$

где \bar{X} – зернистость круга, м; m – объемная концентрация зерен алмазного круга (например, $m=100$ для 100%-ной концентрации зерен круга и т.д.); γ – половина угла при вершине конусообразного режущего зерна; V_{dem} , V_{kp} – соответственно скорости детали и круга, м/с; t – глубина шлифования, м; $Q = B \cdot V_{dem} \cdot t$ – производительность обработки, м³/с; B – ширина шлифования, м; R_{dem} , R_{kp} – соответственно радиусы детали и круга, м.

Как следует из зависимости (1), уменьшая скорость детали V_{dem} появляется возможность увеличения производительности обработки Q при сохранении постоянной максимальной толщины среза H_{\max} . Увеличение производительности обработки $Q = B \cdot V_{dem} \cdot t$ происходит за счет увеличения глубины шлифования t . Предложенная схема глубинного шлифования показала положительные результаты при обработке изделий из твердых сплавов, в ряде случаев позволила перейти на полную алмазную обработку без применения предварительного шлифования кругами из обычных абразивов. Ее использование позволило повысить качество и производительность обработки. Съем припуска может производиться с производительностью на уровне 20...30 тыс. мм³/мин, табл. 1 [3].

Таблиця 1. Рекомендуемые условия обработки при круглом наружном алмазном шлифовании твердосплавных инструментов

Тип связки круга	t , мин	S_{np} , м/мин	V_{dem} , м/мин	V_{kp} , м/с	Производительность, $\text{мм}^3/\text{мин}$
M1-01	0,1–0,6	0,045–0,27	1–6	30–40	14000–18000
M1-10		0,09–0,36	2–8		22000–28000
M2-09		0,09–0,36	2–10		24000–30000

Указанная схема глубинного алмазного шлифования также получила применение при обработке крупногабаритных деталей с износостойкими наплавками металлургического назначения в ОАО “Азовмаш”. Благодаря ее использованию, по данным к.т.н. Рыбицкого В.А., при шлифовании наплавленных материалов твердостью порядка HRC 45 алмазным кругом на металлической связке 1A1 400x40 AC15 250/200 M M1-10 4 (глубина шлифования $t = 0,1 \dots 0,3$ мм, скорость детали $V_{dem} = 1,5 \dots 5,0$ м/мин; долевая продольная подача 0,5...0,8) может быть реализована относительно высокая производительность обработки – на уровне 20 тыс. $\text{мм}^3/\text{мин}$, что выше производительности шлифования кругами из обычных абразивов. Кроме того, алмазное шлифование повышает качество обработки. В итоге это позволяет успешно применить алмазные круги на металлических связках взамен абразивных кругов из обычных абразивов.

Вместе с тем, как отмечалось выше, процесс глубинного круглого наружного шлифования алмазными кругами на металлической связке протекает достаточно не стабильно. Несмотря на использование электроэррозионной правки, алмазный круг довольно быстро теряет режущую способность и требует продолжительной подготовки его к работе, что в целом снижает эффективность применения прогрессивной схемы глубинного шлифования. В связи с этим требуется проведение дальнейших исследований по оптимизации параметров режимов алмазного шлифования и в особенности условий электроэррозионной правки круга.

Как известно, для эффективного ведения процесса алмазного электроэррозионного шлифования необходимо образующиеся в зоне резания стружки полностью или частично термически разрушить (сжечь) за счет действия электрических разрядов, возбуждаемых в межэлектродном зазоре между алмазным кругом и обрабатываемой деталью от источника технологического тока. Это исключит налипание стружек на рабочую поверхность круга и его засаливание, а также обеспечит термическое разрушение металлической связки алмазного круга, своевременное выпадение изношенных зерен из круга и постоянное поддержание его высокой режущей способности. Для выполнения данного условия необходимо, чтобы энергии электрических разрядов $\mathcal{E} = I \cdot U \cdot \tau$ было достаточно для нагрева образующихся стружек массой m до заданной температуры θ и их термического разрушения (сгорания):

$$\mathcal{E} = c \cdot m \cdot \theta , \quad (2)$$

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; τ – время нагрева образующейся стружки за счет протекания в ней электрического разряда, с; c – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/кг·К.

С учетом соотношений $m = \rho \cdot V = \rho \cdot Q \cdot \theta$ зависимость (2) примет вид:

$$N = c \cdot \rho \cdot Q \cdot \theta , \quad (3)$$

где ρ – плотность обрабатываемого материала, $\text{кг}/\text{м}^3$; V – объем стружек, образующихся при шлифовании за время τ , м^3 ; $N = I \cdot U$ – мощность электрического тока, Вт.

В итоге получена зависимость для определения мощности тока N . Она увязывает три основных параметра шлифования: N , Q и θ . Задавая два из них, можно рассчитать третий. Например, для заданных значений Q и θ – рассчитать мощность N , или для заданных значений N и Q – температуру нагрева образующихся стружек θ , или для заданных значений N и θ – производительность обработки Q .

Рассматривая в зависимости (3) параметр N как мощность шлифования, равную произведению тангенциальной составляющей силы резания P_z и скорости круга V_{kp} , можно определить энергоемкость шлифования (условное напряжение резания при шлифовании σ):

$$\frac{N}{Q} = \frac{P_z \cdot V_{kp}}{S_{cym} \cdot V_{kp}} = \sigma, \quad (4)$$

где S_{cym} – суммарная мгновенная площадь поперечного сечения среза всеми одновременно работающими зернами шлифовального круга, м^2 .

Подставляя зависимость (4) в (3), имеем:

$$\sigma = c \cdot \rho \cdot \theta. \quad (5)$$

В итоге пришли к известной зависимости для определения температуры нагрева образующихся стружек при шлифовании [8]:

$$\theta = \frac{\sigma}{c \cdot \rho}, \quad (6)$$

считая, что выделяющееся при шлифовании тепло полностью уходит в стружки.

Из зависимости (6) вытекает, что температура нагрева образующихся стружек θ вполне однозначно определяется условным напряжением резания при шлифовании σ . Чем больше σ , тем больше θ . Следовательно, для того чтобы существенно повысить температуру нагрева образующихся стружек θ с целью их термического разрушения, необходимо обеспечить увеличение условного напряжения резания при шлифовании σ , которое определяется зависимостью [5]:

$$\sigma = \frac{2\sigma_{cyc}}{K_{pes}}, \quad (7)$$

где σ_{cyc} – предел прочности на сжатие обрабатываемого материала, $\text{Н}/\text{м}^2$; $K_{pes} = P_z / P_y = \operatorname{ctg}(\gamma + \psi)$ – коэффициент резания; P_z, P_y – соответственно тангенциальная и радиальная составляющие силы резания, Н; γ – отрицательный передний угол режущего зерна круга; ψ – условный угол трения передней поверхности зерна с обрабатываемым материалом.

Как видно, увеличить σ можно за счет увеличения отрицательного переднего угла режущего зерна круга $\gamma \rightarrow 45^\circ$. Тогда угол $(\gamma + \psi) \rightarrow 90^\circ$, соответственно $\operatorname{ctg}(\gamma + \psi) \rightarrow 0$, а $\sigma \rightarrow \infty$. Иными словами, увеличить σ , а следовательно и температуру нагрева образующихся стружек θ можно в условиях резания затупленными зернами. Однако, ведение процесса шлифования в таких условиях мало эффективно или даже не эффективно, т.к. при этом происходит резкое увеличение силы резания и соответственно снижение качества и точности обработки. Очевидно, для эффективного ведения процесса шлифования условное напряжение резания σ необходимо уменьшить, уменьшая таким образом температуру нагрева образующихся стружек θ . В результате приходим к противоречивому решению. С одной стороны, для того чтобы увеличить температуру нагрева образующихся стружек θ и обеспечить их термическое разрушение, условное напряжение резания σ необходимо увеличивать. С другой стороны, с целью снижения силовой напряженности процесса шлифования условное напряжение резания σ следует уменьшать. Естественно, на практике необходимо реализовывать второй случай, т.е. стремиться к уменьшению условного напряжения резания σ за счет уменьшения главным образом отрицательного переднего угла режущего зерна круга γ путем поддержания в процессе шлифования высокой режущей способности алмазного круга (его остроты). Исходя из этого, основным направлением увеличения температуры нагрева образующихся стружек θ для их термического разрушения следует рассматривать нагрев стружек за счет подвода в зону резания электрической энергии в форме разрядов, применяя для этого, как отмечалось выше, процесс алмазного электроэрозионного шлифования. Обеспечивая в зоне резания мощность тока N , определяемую зависимостью (3), можно стабильно поддерживать высокую режущую способность алмазного круга на металлической связке.

Необходимо отметить, что полученная зависимость (6) справедлива для различных методов механической и физико-технической обработки, когда выделяющееся (или подводимое в зону обработки) тепло фактически полностью идет на нагревание удаляемого с поверхности заготовки (в данный момент времени) объема металла и не уходит вглубь поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, а также в инструмент. Как показано в работе [8], при шлифовании доля тепла, уходящего в обрабатываемую заготовку, больше доли тепла, уходящего в образующиеся стружки. При лезвийной обработке, наоборот, в образующуюся стружку уходит большая часть тепла – до 80% и выше. При термофрикционной обработке в снимаемый в данный момент слой материала также уходит большая часть тепла, чем вглубь поверхностного слоя обрабатываемой заготовки.

Таким образом, приведенная зависимость (3) является универсальной, справедливой при анализе как механического, так и электрического процессов, протекающих при алмазном электроэрозионном шлифовании. На рис. 1 приведены расчетные значения мощности тока N в зависимости от температуры нагрева образующихся при шлифовании стружек θ для различных значений производительности обработки Q . В качестве обрабатываемого материала рассмотрена сталь ПХ15 ($c \cdot \rho = 5 \cdot 10^6 \text{ Дж/м}^3 \cdot \text{К}$). Как следует из рис. 1, при $Q = 18000 \text{ мм}^3/\text{мин}$ и $\theta = 2500 \text{ К}$, что приблизительно соответствует условиям эффективного протекания процесса глубинного круглого наружного алмазного электроэрозионного шлифования деталей с износостойкими наплавками, мощность тока N равна 3,7 кВт. Следовательно, для реализации процесса шлифования необходимо использовать источник технологического тока мощностью до 4 кВт.

Выводы

В работе показана эффективность применения схемы глубинного круглого наружного алмазного электроэрозионного шлифования деталей с износостойкими покрытиями (наплавками) metallургического назначения с точки зрения повышения производительности, экономичности и качества обработки. Установлена аналитическая связь температуры нагрева образующихся стружек с энергоемкостью шлифования (условным напряжением резания) и показана целесообразность термического разрушения образующихся стружек и за счет этого поддержания высокой режущей способности алмазного круга на металлической связке не механическим способом, а путем подвода электрической энергии в форме разрядов в зону резания. Теоретически обоснованы условия эффективного осуществления высокопроизводительного алмазного электроэрозионного шлифования, определена оптимальная мощность источника технологического тока, реализующая эффективную правку алмазного круга.




Рис. 1. Зависимость мощности тока N от температуры нагрева образующихся при шлифовании стружек θ : 1 – $Q = 12000 \text{ мм}^3/\text{мин}$; 2 – $Q = 18000 \text{ мм}^3/\text{мин}$; 3 – $Q = 24000 \text{ мм}^3/\text{мин}$; 4 – $Q = 30000 \text{ мм}^3/\text{мин}$.

Список литературы

- Беззубенко Н.К. Повышение эффективности алмазного шлифования путем введения в зону обработки дополнительной энергии в форме электрических разрядов: автореф. дис.... докт. техн. наук: спец. 05.03.01 / Н.К. Беззубенко ; Харьк. гос. техн. ун-т. – Харьков, 1995. – 56 с.
- Рыков Э.В. Технологическое обеспечение качества деталей с покрытиями / Э.В. Рыков, С.А. Клименко, О.Г. Гуцаленко. – К.: Наук. думка, 1994. – 180 с.
- Новиков Ф.В. Механика круглого алмазного шлифования изделий с прерывистыми поверхностями и пути ее оптимального управления: автореф. дис.... канд. техн. наук: спец. 05.03.01 / Ф.В. Новиков ; ИСМ АН Украины. – К., 1984. – 21 с.
- Новиков Ф.В. Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазного шлифования: автореф. дис.... докт. техн. наук: спец. 05.03.01 / Ф.В. Новиков ; Одес. гос. политехн. ун-т. – Одесса, 1995. – 36 с.
- Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения: в 10 т. / под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Т. 1: Механика резания материалов. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 580 с.

6. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения: в 10 т. / под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Т. 4: Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки материалов. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 802 с.
7. Якимов О.В. Високопродуктивна обробка абразівно – алмазними інструментами: навчальний посібник / О.В. Якимов, Ф.В. Новиков, О.О. Якимов. – К.: Техніка, 1993. – 152 с.
8. Новиков Ф.В. Повышение эффективности технологии финишной обработки деталей пар трения поршневых насосов / Ф.В. Новиков, С.М. Яценко // Физические и компьютерные технологии: труды 13-й международной научно-технической конференции. – Х., 2007. – С. 8-20.

Ф.В. НОВІКОВ, В.О. АНДИЛАХАЙ

**ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
ЗІ ЗНОСОСТОЙКІМИ НАШЛАВЛЕННЯМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**

У роботі наведені результати досліджень температури нагрівання стружок, що утворюються при шліфуванні алмазними кругами на металевих зв'язках, за рахунок введення в зону різання додаткової електричної енергії у формі електричних розрядів і обґрунтовані технологічні можливості глибинного алмазного електроерозійного шліфування деталей зі зносостійкими покриттями металургійного призначення. Теоретично обґрунтовані умови ефективного здійснення високопродуктивного шліфування, визначена оптимальна потужність джерела технологічного струму, що реалізує процес високопродуктивного глибинного алмазного електроерозійного шліфування.

обробка, температура нагрівання, електроерозійне шліфування

F.V. NOVIKOV, V.A. ANDILAHAY

**TECHNOLOGICAL SUPPORT HIGH-PERFORMANCE PROCESSING WITH WEAR
PARTS FACING METALLURGICAL APPOINTMENTS**

The results of studies of chips heating temperature in grinding diamond circles on metal cords through the introduction in the zone of cutting additional electrical energy in the form of electric discharges and grounded technological capabilities of deep electroerosive diamond grinding of parts with wear-resistant coatings metallurgists-agency purposes. Theoretically justified by the conditions of effective implementation of high performance grinding to find the optimal source power of current technology, realizing the process of high-performance deep electroerosive diamond grinding.

processing with, heating temperature, electro-erosive diamond grinding

Рецензент: Каляфатова Л.П.

Надійшла до редколегії 18.03.10