

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ РЕСУРСА ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Фёдоров М.М., Деник В.Ф., Михайлов В.Е., Малеев Д.М.

Донецкий национальный технический университет

fedorov@skif.net

The ways of calculation spending resource and definition remaining term of service isolation materials were considered in the long, shot and repeat-shot modes of work. The method of calculation spending resource of isolation materials with uninterruptedly changing temperature was offered.

Надёжность работы электрических машин в значительной степени определяется состоянием изоляционных материалов их обмоток. Основной причиной ухудшения свойств изоляционных материалов являются температурные перегрузки, которые определяются величинами превышения температуры материалов обмоток асинхронных двигателей при различных режимах работы [1]. Более того, режим работы электрической машины определяет температуру ее обмоток, которая в общем случае может изменяться по произвольному закону.

ГОСТ 183-79 предусматривает 8 номинальных режимов работы электродвигателей (S1-S8), которые охватывают практически все возможные случаи, имеющие место при эксплуатации электрических машин. Продолжительный режим работы S1 характеризуется постоянством нагрузки двигателя и, следовательно, постоянством токов в его обмотках. В этом режиме через определенное время переходного процесса устанавливается постоянная температура обмоток, соответствующая токовым нагрузкам. Процесс нагрева электрической машины сопряжен с тепловым старением изоляции её обмоток. При номинальной нагрузке двигателя температура его обмоток не должна превышать допустимую для соответствующего класса изоляции температуру τ_d . Если температура обмоток электрической машины, работающей в режиме S1, будет такой же как и τ_d , то срок её службы будет равен расчетному и для современных электродвигателей, в которых как правило используется изоляция классов F ($\tau_d=155^\circ\text{C}$) или H ($\tau_d=180^\circ\text{C}$) составляет 7-10 лет.

Превышение температуры обмоток τ над допустимой τ_d приводит к сокращению срока службы изоляционных материалов по сравнению с расчетным значением, зависящему от временных интервалов, на которых наблюдается это превышение. Вопросам теплового старения изоляции посвящено множество работ, в основе которых лежат уравнения кинематики химических реакций Вант-Гоффа и Аррениуса [2]. Срок службы изоляции D при температуре τ_d и известных сроке службы D_n и допустимой номинальной температуре τ_n равен:

$$D = D_n \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau_n}\right)\right), \quad (1)$$

где: $\tau_n = \tau_d$ – допустимая температура для соответствующего класса изоляции,

E_a – энергия активации,

$R = 8.317 \text{ Дж/моль} \cdot \text{град}$ – универсальная газовая постоянная.

Относительный срок службы D^* равен:

$$D^* = \frac{D}{D_n} = \exp\left(\frac{E_a \cdot \tau_n}{R}\left(\frac{\tau_n}{\tau} - 1\right)\right). \quad (2)$$

Используемый ресурс изоляционного материала за время t_i при работе двигателя с температурой τ_i составляет t_i / D^* , а за срок эксплуатации электрической машины $\Sigma t_i / D^*$. Интерес представляет также остаточный срок службы изоляционных материалов, который определяется $D_n - \Sigma t_i / D^*$.

В табл. 1 приведены расчетные значения относительного D^* и абсолютного D ($D_n = 8$ лет) сроков службы изоляции обмоток класса F при различной степени превышения температуры τ над допустимой τ_d в продолжительном режиме S1.

Таблица 1 - Относительный и абсолютный сроки службы изоляции класса F при различных превышениях температуры обмоток над допустимой

$\tau / \tau_{\text{доп}}$	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.75	2
D^*	1	0.48	0.26	0.15	0.1	0.07	0.03	0.02
D , лет	8	3.81	2.05	1.22	0.78	0.53	0.24	0.14

Из таблицы видно, что постоянное превышение температуры на 10% над допустимой τ_n (что эквивалентно увеличению нагрузки в $\sqrt{1.1} = 1.05$, т.е. на 5%) приводит к сокращению срока службы электродвигателя более, чем в два раза, а превышение температуры на 20% (увеличение нагрузки на 10%) - в четыре раза.

В других номинальных режимах работы электрических машин (S2-S8) имеет место постоянное изменение температуры обмоток и этот фактор должен быть учтён при использовании выражений (1) и (2). В кратковременном режиме S2 имеет место постоянное изменение температуры. Согласно данным каталогов, за время работы под нагрузкой (режимы 10, 30, 60 мин и др.) с соответствующим коэффициентом нагрузки β , температура обмоток достигает допустимую температуру τ_d для соответствующего класса изоляции, что означает более низкий расходуемый ресурс изоляционных материалов по сравнению с работой в продолжительном режиме S1 за то же время при температуре обмоток, равной τ_d , так как основной промежуток времени работы двигателя температура обмоток меньше τ_d . Последнее означает, что при равном расходе ресурса изоляционного материала можно допустить некоторое время работу под нагрузкой в режиме S2 с температурой $\tau > \tau_d$.

При оценке расходуемого ресурса изоляционных материалов обмоток электрических машин, работающих с переменной нагрузкой, а следовательно, с непрерывно изменяющейся температурой $\tau(t)$ можно использовать понятие среднего срока службы D_{cp} изоляционных материалов за время T , равное:

$$D_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T D dt = \frac{\sum D_i \cdot \Delta t_i}{T} = \frac{\sum D_i}{n}. \quad (3)$$

В электрических машинах изменение $\tau(t)$ имеет экспоненциальный характер, однако при времени работы $t_p < 60$ мин. закон изменения $\tau(t)$ можно считать практически линейным. Расчеты показывают, что при прямолинейном законе изменения температуры $\tau(t)$ и условии равенства $D_{cp} = D_n$ в режиме S2 допустима работа с превышением температуры τ_{\max} , равным $\tau_{\max} = 1.34 \tau_d$. С увеличением $t_p > 60$ мин. начинает сказываться экспоненциальный характер $\tau(t)$, когда время работы при температуре $\tau > \tau_d$ увеличивается и, следовательно, средний срок службы D_{cp} , при прочих равных условиях, уменьшается. Например, с учетом экспоненциальной зависимости при времени работы $t_p = 90$ мин. и равенстве $D_{cp} = D_n$ превышение температуры составило $1.26 \tau_d$.

В табл. 2 приведены относительные средние сроки службы изоляции класса F обмоток электрической машины, работающих в кратковременных режимах S2 при прямолинейном законе изменения $\tau(t)$ до различных значений τ_{\max} .

Таблица 2 - Относительные средние сроки службы изоляционных материалов обмоток при различных значениях τ_{\max} в режиме S2.

$\tau_{\max} / \tau_{\text{доп}}$	1	1.1	1.2	1.34	1.4
$D_{cp} = D/D_n$	10	4.41	2.21	1	0.74

Следует отметить, что работа электродвигателя в режиме S2 до максимальной температуре $\tau_{\max} = 1.34 \tau_d$ нежелательна с точки зрения отрицательных факторов. Например, расширения стержней обмоток короткозамкнутого АД под действием высоких температур (более 200 °C) могут привести к зацеплению поверхностей статора и ротора. Поэтому можно рекомендовать работу в режиме S2 с превышением температуры в пределах 1.1 – 1.15 τ_d .

Необходимо отметить, что формуле (1) расчетный срок службы электродвигателя при небольших температурах $\tau = 100-120$ °C получается $D = 100$ лет, а при более низких температурах и выше. В известных авторами литературных источниках нет сведений о естественном старении изоляционных материалов не работающих электрических машин, когда температура их обмоток равна температуре окружающей среды. Поэтому, при определении срока службы электродвигателей в режиме S2 использовалось следующее допущение: при изменении температуры от 0 до $\tau = 120$ °C срок службы принимался равным D_n , и после превышения 120 °C использовалось выражение, полученное из (3):

$$D_{cp} = \frac{D_r \cdot T_r}{T} + \frac{1}{T} \int_{T_r}^T D dt . \quad (4)$$

где: D_r – расчетный срок службы при температуре $\tau = 120^\circ\text{C}$ (100 лет),

T_r – время, за которое температура двигателя достигает $\tau = 120^\circ\text{C}$.

Результаты, полученные с учетом вышеизложенного приведены в табл. 3.

Таблица 3 - Относительные средние сроки службы изоляционных материалов обмоток при различных значениях τ_{max} в режиме S2 с учетом срока службы при малых температурах

τ_{max} / τ_{don}	1	1.1	1.2	1.33	1.34	1.4
$D_{cp} = D/D_n$	8.63	4.14	2.15	1	0.98	0.73

Из табл. 2 и 3 следует, что при τ_{max} больше τ_{don} в 1.2 раза сроки службы D_{cp} практически совпадают, а при номинале ($\tau_{max} = \tau_{don}$) практический срок службы уменьшается на 14%.

Расходуемый ресурс изоляционных материалов в кратковременном режиме S2 определяется отношением t_p / D_{cp} . Так как величина D_{cp} практически постоянна, то расходуемый ресурс зависит от времени работы t_p , определяемый коэффициентом нагрузки для соответствующего режима S2 (10, 30, 60 мин. и т.п.). В качестве примера в табл. 1.4 приведены величины t_p ,

Таблица 4 - Расходуемый ресурс изоляционных материалов при различных режимах S2.

t_p , мин	60	30	20	10	5
β_I	1.26	1.43	1.54	1.76	2
t_p / D_{cp}	21.7	10.86	7.24	3.62	1.82

Из табл. 4 следует, что величина t_p / D_{cp} зависит от времени работы t_p , однако расход изоляции в единицу времени остается практически неизменным и не зависит от величины токовой нагрузки β_I .

В общем случае, вышеуказанный подход определения относительного среднего срока службы D_{cp} может быть использован при непрерывно изменяющейся температуре. В повторно-кратковременных режимах интерес представляет определение срока службы в квазиустановившемся состоянии.

В качестве критерия при определении срока службы можно использовать среднее значение температуры в квазиустановившемся состоянии τ_{cp} , однако, при значительных длительностях цикла ($t_u > 5$ мин.) размах колебаний температуры $\Delta\tau = \tau_{max} - \tau_{min}$ в течение цикла может быть значительным. Если при этом исходить из предположения, что $\tau_{cp} = \tau_{don}$, то в определенные промежутки времени $\tau > \tau_{don}$, что может привести к уменьшению относительного среднего срока службы D_{cp} .

В табл. 5 приведены расчеты D_{cp} для повторно-кратковременных режимов с различными длительностями цикла t_u , а, следовательно, и различными значениями размаха температур $\Delta\tau$. Расчет осуществлялся для различных значений ПВ. Величина нагрузки для каждого случая принималась равной номинальной, когда средняя температура в цикле равнялась допустимой $\tau_{cp} = \tau_{don} = 155^\circ\text{C}$ для класса изоляции F. Необходимо отметить, что определение номинального режима работы по критерию $\tau_{cp} = \tau_{don}$ принято не всеми заводами – изготовителями. Например, на заводе «Динамо» (г. Москва), изготавливающем крановые двигатели серий МТ и МТН значение допустимой температуры принимаются равными максимальной температуре в цикле $\tau_{don} = \tau_{max}$. Закон изменения $\tau(t)$ в цикле аппроксимировался отрезками прямых. Средняя температура в цикле равнялась $\tau_{cp} = (\tau_{max} + \tau_{min}) / 2$.

Таблица 5 - Относительный средний срок службы изоляционных материалов в различных повторно-кратковременных режимах S3 с аппроксимацией зависимости $\tau(t)$

t_u , мин		1	2	5	10	20
ПВ = 0.6	$\Delta\tau / \tau_{cp}$	0.05	0.09	0.19	0.29	0.35
	D_{cp}	0.99	0.99	0.93	0.85	0.79
ПВ = 0.4	$\Delta\tau / \tau_{cp}$	0.08	0.13	0.27	0.38	0.45
	D_{cp}	0.99	0.97	0.87	0.77	0.70
ПВ = 0.25	$\Delta\tau / \tau_{cp}$	0.09	0.16	0.31	0.45	0.56
	D_{cp}	0.98	0.95	0.83	0.70	0.60
ПВ = 0.15	$\Delta\tau / \tau_{cp}$	0.11	0.17	0.34	0.52	0.67
	D_{cp}	0.98	0.94	0.80	0.64	0.51

Из табл. 5 следует, что в случае, когда форма кривой нагрева и охлаждения аппроксимируется прямой линией, относительный срок службы изоляционных материалов D_{cp} зависит только от размаха температур $\Delta\tau$. При малых значениях $\Delta\tau / \tau_{cp}$ (менее 15%) значение относительного срока службы практически равны 1, а при $\Delta\tau / \tau_{cp} > 15\%$ в расчет сроков службы необходимо вводить коррекцию, т.е. уменьшать значение нагрузки.

Следует отметить, что реальная форма кривых нагрева и охлаждения может отличаться от прямых, особенно при малых значениях ПВ на участке охлаждения. Были проведены расчеты D_{cp} для повторно-кратковременных режимов, аналогичные расчетам, проведенными выше, но учитывающие форму кривых нагрева и охлаждения. Для каждого случая подбирались такие значения токовой нагрузки $\beta_I = I_p / I_n$, чтобы $\tau_{cp} < \tau_{don}$. Расчет D_{cp} велся с учетом формы кривых нагрева и охлаждения. Кроме того, среднее значение температуры в квазистабилизированном состоянии τ_{cp} определялось из следующего выражения: $\tau_{cp} = (\sum \tau_i * t_i) / t_u$.

Результаты проведенных расчетов показывают, что при всех ПВ с ростом размаха температур $\Delta\tau$ происходит уменьшение относительного среднего срока службы D_{cp} . Сравнивая данные расчетов с аппроксимацией кривых и расчетов с учетом формы кривых, можно сделать вывод, об их идентичности. Характер зависимости D_{cp} ($\Delta\tau / \tau_{cp}$) в обоих случаях повторяется.

Как отмечалось выше, для значений $\Delta\tau / \tau_{cp} > 15\%$ необходимо корректировать величину коэффициента токовой нагрузки β_I , чтобы значения среднего срока службы D_{cp} было равно 1. В табл. 6 приведены результаты расчета средней температуры τ_{cp} и относительных изменений токовой нагрузки β_I / β_{In} , для повторно-кратковременных режимов S3 с $t_u = 1, 2, 5, 10$ и 20 мин, и ПВ = 0.6, 0.4, 0.25 и 0.15 при условии $D_{cp} = 1$.

Таблица 6 - Средние значения температуры τ_{cp} в повторно-кратковременном режиме S3 при относительном среднем сроке службы $D_{cp} = 1$

t_u , мин		1	2	5	10	20
ПВ = 0.6	τ_{cp}	155	154.8	153.7	151.4	149.5
	β_I / β_{In}	1	0.99	0.98	0.97	0.96
ПВ = 0.4	τ_{cp}	155	154.1	151.5	147.9	143.8
	β_I / β_{In}	1	0.99	0.98	0.96	0.94
ПВ = 0.25	τ_{cp}	155	154.0	150.5	144.4	137.5
	β_I / β_{In}	1	0.99	0.97	0.94	0.91
ПВ = 0.15	τ_{cp}	155	153.8	149.6	141.8	131.4
	β_I / β_{In}	1	0.99	0.97	0.93	0.88

Из табл. 6 видно, с уменьшением ПВ для сохранения относительного среднего срока службы $D_{cp} = 1$ значение средней температуры в цикле уменьшаются. Для ПВ = 0.6 уменьшение τ_{cp} составляет для $t_u = 20$ мин. 5 °C, а для ПВ = 0.15 уменьшение τ_{cp} при таком же времени цикла составляет 25 °C. Уменьшение нагрузок, ведущее к увеличению D_{cp} и понижению τ_{cp} на относительный размах температур $\Delta\tau / \tau_{cp}$ влияния не оказывает.

Используя предложенные методики можно определить сроки службы изоляционных материалов и их остаточный ресурс в различных режимах работы. Расчеты можно вести как учитывая нелинейный характер кривых нагрева и охлаждения, так и аппроксимируя их отрезками прямых. Основываясь на предложенных выше методиках можно рассчитать необходимые величины уменьшения нагрузок, позволяющие сохранить ресурс изоляционных материалов, что продлит срок службы электрических машин.

ЛИТЕРАТУРА

- Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надежность электрических машин. Л., 1984.-426 с.
- Котеленец Н.Ф. Кузнецов Н.Л. Испытания и надежность электрических машин. М., 1988.-380 с.