

УДК 546.28-121

Е. Я. ШВЕЦ* (канд. техн. наук, проф.), Ю. В. ГОЛОВКО**

* - Запорожская государственная инженерная академия,

** - ОАО «Укртелеком»

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АТОМОВ КИСЛОРОДА В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ

Экспериментально исследовано влияние массы загрузки и конструктивных особенностей теплового узла, использованных при выращивании монокристаллов кремния по методу Чохральского, на содержание примеси кислорода в кристаллах.

кислород, атом, кремний, монокристалл, примесь, раствор

Концентрация загрязняющей примеси кислорода является важным показателем качества монокристаллов кремния.

Кислород в кремнии образует твердый раствор внедрения, 95 % его атомов размещается в межузельных положениях кристаллической решётки кремния. Максимальная растворимость кислорода в твердом растворе составляет [1] при температуре 1170 К - $2,4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, 1270 К - $5,2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, 1370 К - $1,1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, 1470 К - $1,9 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, при температуре плавления - $5,2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. В процессе остывания вытягиваемого из расплава монокристала кремния твердый раствор кислорода становится пересыщенным и атомы кислорода выпадают из него, образуя различного рода комплексы и дефекты структуры. Форма и состав таких комплексов и дефектов с участием кислорода в решётке кремния зависит от природы и концентрации легирующих и загрязняющих примесей в кристалле, типа и концентрации собственных точечных дефектов (вакансий и межузельных атомов кремния), величины и знака деформаций кристаллической решётки, а также от термической истории кристалла.


Изолированные атомы кислорода в решётке кремния электрически нейтральны. В результате термических обработок кристалла (как в процессе его выращивания, так и при изготовлении приборов) атомы кислорода, взаимодействуя между собой и с другими примесями и дефектами, образуют электрически активные комплексы - термодоноры [1, 2]. Высокая концентрация термодоноров затрудняет получение заданного удельного электросопротивления в монокристаллах. Кислород способствует достижению в монокристалле высоких значений $\tau_{\text{н.н.з.}}$, увеличивает сопро-

тивление пластин изгибу [1]. Чрезвычайно важной особенностью поведения кислорода в кремнии является его участие совместно с углеродом в процессах внутреннего геттерирования, которые широко используются в современной технологии СБИС.

Согласно современным требованиям, содержание кислорода в монокристаллах кремния для микросхем не должно превышать $1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ [3]. В монокристаллах кремния для солнечных элементов различают три интервала содержания кислорода: низкое - $(5 \dots 7) \cdot 10^{17}$, среднее - $(7 \dots 9) \cdot 10^{17}$ и высокое - $(9 \dots 10) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$.

Управление концентрацией кислорода в заданных пределах является актуальной задачей при производстве монокристаллов кремния.

Основным источником кислорода в монокристалах кремния, выращенных по методу Чохральского, является растворение поверхности кварцевого тигля, соприкасающейся с расплавом кремния. Взаимодействие расплава кремния и кварца происходит в соответствии с реакцией



Образующаяся моноокись кремния SiO уносится восходящими вдоль стенок тигля потоками расплава к фронту кристаллизации, где значительное количество SiO испаряется. Оставшаяся часть SiO распределяется в расплаве вследствие сложного взаимодействия нисходящих потоков. Интенсивность массобмена на границе расплав-тигель, скорость реакции между расплавом и кварцевым тиглем, а также насыщение восходящих потоков расплава моноокисью кремния определяются кинетикой движения расплава, обусловленной действием вынужденной конвекции. Характер вынужденной конвекции в расплаве определяется величинами частот вращения монокристалла и тигля с расплавом и зависит от массы расплава и площади его поверхности. Скорость растворения кварцевого тигля существенно зависит также от состояния его поверхности, содержания примесей в кварце и интенсивности перемешивания расплава; она немонотонно убывает с увеличением давления в камере и зависит от природы и концентрации легирующего элемента в расплаве. По мере вытягивания монокристалла уменьшается масса расплава и её отношение к площади поверхности испарения, поэтому всё большая часть образующейся моноокиси кремния уносится из расплава в газовую фазу. Поэтому уменьшается концентрация кислорода в расплаве и в кристаллизующейся фазе. В результате вдоль длины выращиваемого монокристалла содержание кислорода заметно снижается при переходе от верхней части к нижней.

Из вышеизложенного следует, что любые технологические факторы, влияющие на характер конвективных потоков в расплаве, оказывают влияние на содержание кислорода в растущем монокристалле кремния. В частности, экспериментально установлено [1, 4], что положение тигля в нагревателе в процессе выращивания монокристалла оказывает значительное влияние на однородность распределения кислорода в кристалле. Масса исходного расплава и разность между диаметрами тигля и растущего кристалла должны влиять на долю моноокиси кремния, испаряющейся из расплава. К тому же необходимо учитывать, что процесс выращивания монокристалла по методу Чохральского является многофакторным экспериментом, в котором многие факторы находятся в сложной взаимозависимости и взаимодействии. Следовательно, наряду с теоретическим анализом массообмена в расплаве необходимо экспериментальное исследование влияния конкретных технологических условий на содержание кислорода в выращенных монокристалах кремния.

Цель настоящей работы - исследовать влияние диаметра тигля и его положения в нагревателе, а также массы исходной загрузки на содержание кислорода в монокристалах кремния, выращенных в промышленных условиях.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Исследованы 203 монокристалла кремния марок КДБ 0,5-1,7/10 и КДБ 0,5÷2,0/12 диаметром 135мм с кристаллографической ориентацией {100}. Все кристаллы выращены по методу Чохральского в промышленных условиях в установках типа «Редмет – 30» из однотипного сырья. Масса загрузки: 32 кг – 158 процессов выращивания; 35 кг – 45 процессов. Монокристаллы выращены при двух различных положениях теплового узла в печи: обычном (вверху ростовой камеры) – 139 кристаллов и в пониженном (для экономии затрат электроэнергии) - 64 кристалла. Плавки проводились в тиглях из природного кварца марки FV диаметром 330 мм - 182 процесса и 356 мм - 21 процесс. Концентрацию кислорода в монокристалле измеряли стандартным методом поглощения инфракрасного излучения [5] с использованием инфракрасного спектрофотометра VEKTOR 22 фирмы Bruker.

Измерения показали, что концентрация кислорода в исследованных монокристаллах, в том числе и выращенных при использовании одинаковых тепловых узлов, тиглей и сырья, имеет значительный разброс. Тем не менее, прослеживаются тенденции статистической зависимости концентрация кислорода от технологических факторов.

На рис. 1 приведена гистограмма частоты выполнения условия $[O] \leq 10^{18} \text{ см}^{-3}$ в сечении монокристаллов, отстоящем на 10мм от начала цилиндрической части. Кристаллы выращены с использованием тиглей диаметром 330 мм при загрузке 32 кг. Из рис.1 видно, что все монокристаллы,

выращенные при расположении теплового узла в нижней части печи, имеют в своём верхнем сечении концентрацию кислорода ниже 10^{18} см^{-3} , а при выращивании в обычном (верхнем) положении – только 90,5% кристаллов. Можно заключить, что в зависимости от положения тигля в нагревателе кремния характер конвективных потоков в расплаве может существенно отличаться.




Рисунок 1 - Частота выполнения условия $[O] \leq 10^{18} \text{ см}^{-3}$ в верхнем сечении моно кристаллов кремния, выращенных при различных положениях теплового узла

При высоком положении тигля радиальный градиент температуры расплава у его свободной поверхности высок. Верхний слой расплава при этом необходимо поддерживать при более высокой температуре, чем весь объём, чтобы у стенок тигля не происходила самопроизвольная кристаллизация. Вследствие более высокой температуры верхнего слоя расплава испарение SiO с его поверхности протекает достаточно интенсивно. Контактирующая с расплавом поверхность верхней части тигля растворяется в большей степени, чем поверхность над толщайшим расплавом. Все это приводит к обогащению верхнего слоя расплава кислородом, который поступает в растущий кристалл и обуславливает максимальную концентрацию в его верхней части.

«Углубление» тигля в нагревателе приводит к более однородному распределению температуры в объеме расплава и, как следствие, к меньшей интенсивности растворения верхней части тигля и обогащения расплава и растущего кристалла кислородом. Однако при этом радиальный градиент температуры расплава уменьшается, и устойчивость роста бездислокационного монокристалла снижается. Поэтому положение тигля в нагревателе не может изменяться в широких пределах.

Поскольку, как видно из рис. 1, расположение теплового узла в нижней части печи наряду с экономией затрат электроэнергии обеспечивает более низкое содержание кислорода в монокристаллах кремния, представляет интерес нахождение оптимального положения тигля, когда при устойчивом получении бездислокационной структуры по всей длине

моноокристалла концентрация кислорода в его верхней части будет минимальной.

На рис. 2 приведены данные изменения концентрации кислорода по длине моноокристаллов, выращенных из тиглей различного диаметра из загрузок различной массы. Можно видеть, что в верхнем сечении всех кристаллов, выращенных из загрузок массой 32 кг, концентрация кислорода ниже 10^{18} см^{-3} . При выращивании из загрузок массой 35 кг, концентрация кислорода в верхнем сечении кристаллов зависит от диаметра использованных тиглей.




Рисунок 2 - Распределение концентрации кислорода по длине моноокристаллов, выращенных при верхнем расположении теплового узла

При использовании тиглей диаметром 356 мм концентрация кислорода ниже 10^{18} см^{-3} в верхнем сечении всех кристаллов, а при использовании тиглей диаметром 330 мм она оказалась выше 10^{18} см^{-3} в 31,6% кристаллов. Отсюда можно заключить, что при равенстве массы загрузки в тиглях меньшего размера распределение температуры в объёме расплава менее однородно и, как следствие, интенсивность растворения верхней части тигля выше, что приводит к обогащению расплава и растущего кристалла кислородом.

Обращает на себя внимание особенность распределения кислорода при выращивании моноокристаллов из загрузок массой 35 кг в тиглях диаметром 356 мм. Такие моноокристаллы имеют самое низкое содержание кислорода вверху кристалла, но довольно высокое – вдоль всей его длины вплоть до 750 мм (смотри рис.2). Таким образом, использование загрузок массой 35 кг в тиглях диаметром 356 мм обеспечивает получение кристаллов, в которых концентрация кислорода находится в интервале $(9\dots7)\cdot10^{17} \text{ см}^{-3}$ (очень распространённое требование потребителей), практически по всей длине моноокристалла, причём без перепрограммирования скоростей вытягивания и вращения кристалла и тигля. На рис.2 условие $[O] = (9\dots7)\cdot10^{17} \text{ см}^{-3}$ выполняется на 94% длины таких моноокристаллов.

Таким образом, экспериментальное исследование показало, что содержание примеси кислорода в монокристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского, можно понизить путём использования «углублённого» расположения тигля. Использование загрузок массой 35 кг в тиглях диаметром 356 мм обеспечивает получение монокристаллов с равномерным распределением концентрации кислорода в интервале $(9\dots7)\cdot10^{17}$ см⁻³ практически по всей их длине, причём без перепрограммирования скоростей вытягивания и вращения кристалла и тигля.

Список литературы

1. Полупроводниковый кремний: теория и технология производства / Ю.Н. Таран, В.З. Куцова, И.Ф. Червоный, Е.Я. Швец, Э.С. Фалькевич. – Запорожье: ЗГИА, 2004. – 344 с.
2. Бабич В.М., Блецкан Н.И., Венгер Е.Ф. Кислород в монокристаллах кремния. – Київ: Інтерпресс ЛТД, 1997. – 232 с.
3. Проспект фірми МЕМС, 1994-1995. – 12 с.
4. Червоний І.Ф., Швець Є.Я, Головко О.П., Воляр Р.М. Управління концентрацією кисню під час вирощування монокристалів кремнію // Металургія. Збірник наукових праць ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – Вип. 11. – С. 63-69.
5. ASTM F1391. Standard test method for substitutional atomic carbon content of silicon.

Надійшла до редколегії 15.02.2009.

Е. Я. ШВЕЦ*, Ю. В. ГОЛОВКО**

* - ЗДІА,

** - ОАО «Укртелеком».

E. J. SHVETS*, Y. V. GOLOVKO**

* - ZSEA,

** - Ukrtelecom.

Вплив технологічних факторів на вміст атомів кисню в монокристалах кременю. Експериментально досліджено вплив маси загрузки і конструктивних особливостей теплового вузла, використаних при вирощуванні монокристалів кременю за методом Чохральського, на вміст домішки кисню в кристалах.

Influence of technological factors on the content of oxygen in silicon single crystals. Influence of weight of batch, diameter of a crucible and the design features of thermal unit used at growth of silicon single crystals by Czochralski method on the contents of an oxygen impurity in crystals is experimentally investigated.

oxygen, atom, silicon, monocrystall, admixture

© Е. Я. Швец, Ю. В. Головко, 2009