

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ ОТ МАКРОПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОБОЕМ В РЕЗИНОТКАНЕВОЙ ЛЕНТЫ ШАХТНОГО КОНВЕЙЕРА КАК ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

Татаринский А.В., студент , Грудачев А.Я., к.т.н., профессор каф. ГЗТ и Л (Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

Надежность конвейера определяется в частности из возможности предотвращения аварий, которые связаны с повреждением конвейерной ленты, в частности от сквозных пробоев и распространения на их основе трещин, что уменьшит простои и увеличит производительность шахтных конвейеров. Исследование и обоснование процесса развития трещин, позволит сформулировать технические требования для разработки датчиков, определяющих и сигнализирующих о появление трещин, которые в последствии могут быть включены в систему автоматического управления и контроля шахтных конвейеров. Целью данной статьи является разработка математической модели напряженно-деформационного состояния резинотканевой ленты с учетом ее макроповреждений пробоем, что обеспечит основу для создания соответствующего датчика, разработка которого и является предметом специализации в области автоматизации.

Если представить изменение скорости распространения трещины по ее длине в полулогарифмических координатах, то на стадии медленного развития эта зависимость представляет собой прямую линию, проходящую под некоторым углом к оси абсцисс (угол $\operatorname{tg}\alpha=\beta$). При достижении определенной длины трещины происходит скачкообразный переход к быстрой стадии развития, причем $\tau_1 \gg \tau_2$. Анализ полученных экспериментальных данных [1] позволяет сделать вывод о наличии экспоненциальной зависимости скорости роста трещины от ее длины на первой стадии разрушения, т.е.

$$v_1 = v_0 \cdot e^{\beta l}, \text{ м/с} \quad (1)$$

Долговечность резинотканевых ленты можно представить в виде:

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = \int_0^l \frac{dl}{V_0 e^{\beta l}} + \int_{l_1}^l \frac{dl}{1} = \frac{1}{V_0 \beta} (1 - e^{-\beta l}) + \frac{l - l_1}{c}, \text{ с} \quad (2)$$

В общем случае долговечность образцов может быть выражена соотношением:

$$\tau = b e^{-B\sigma}, \text{ с} \quad (3)$$

где b и B - постоянные, зависящие от материала;
 σ – напряжения в образце.

Используя теорию Маккеавели [2], согласно которой конец трещины в материале имеет характерный (фиктивный) радиус, можно подсчитать напряжение σ_0^{tp} около вершины трещины по формуле:

$$\sigma_0^{mp} = \sigma_n (1 + 2\sqrt{\frac{C_{mp}}{J}}), \text{ кН} \quad (4)$$

где C_{tp} – длина трещины, см;

J – некоторый фиктивный радиус трещины, см.

$\sigma_n = \sigma_{ekb}$ – начальное напряжение в образце, на момент появления трещины, кН.

Используя известные зависимости получаем формулу:

$$\sigma_0^{mp} = \sqrt{\left(\frac{B \cdot i \cdot p}{m}\right)^2 + 4E \cdot c \cdot G_{xy} \left(\frac{0,37 \cdot i}{D_t}\right)^2} \cdot (1 + 2\sqrt{\frac{C_{mp}}{J}}), \text{ кН} \quad (5)$$

Можно выделить время распространения трещины в образце:

$$t = \left| \left(\frac{\beta}{v_0} \right) \cdot (L_{tp} - L_0) \cdot e^{-\beta(L_{tp} - L_0)} \right|, \text{ с} \quad (6)$$

где L_0 – начальная длина трещины.

В резинотканевых лентах могут образовываться трещины, не опасные для нее, т.к. напряжение около их радиусов распространения не превышает разрывного усилия ленты. Трещина не опасна, если

$$\sigma_0^{tp} < B \cdot i \cdot p, \text{ кН}$$

$$\sigma_0^{tp} \geq [\sigma_p].$$

Так как трещина в резинотканевой ленте распространяется в две стороны от условно взятой середины ее образования, тогда напряжения и время распространения трещины в две стороны для прямолинейного участка ленты, т.е без учета сдвигающих усилий, можно представить в виде:

$$\sigma_{(1)n} = \frac{\beta - \sum_{i=1}^{n-1} L_{(1,2)tp}}{m} \cdot i \cdot p (1 + 2\sqrt{\frac{L_{(1)tp}}{J_n}}), \text{ кН}$$

$$\sigma_{(2)n} = \frac{\beta - \sum_{i=1}^{n-1} L_{(1,2)tp}}{m} \cdot i \cdot p (1 + 2\sqrt{\frac{L_{(2)tp}}{J_n}}), \text{ кН}$$

$$t_{(1)n} = \left| \left(\frac{\beta}{v_0} \right) \cdot (L_{(1)tp} - L_{(1)0}) \cdot e^{-\beta(L_{(1)tp} - L_{(1)0})} \right|, \text{ с}$$

$$t_{(2)n} = \left| \left(\frac{\beta}{v_0} \right) \cdot (L_{(2)tp} - L_{(2)0}) \cdot e^{-\beta(L_{(2)tp} - L_{(2)0})} \right|, \text{ с}$$

В ленте в одном поперечном сечении может располагаться несколько пробоев (трещин), тогда напряжение в ленте, относительно n-го пробоя:

$$\sigma_n = K_{конц} \cdot \frac{\beta - \sum_{i=1}^{n-1} L_{tpn}}{m} \cdot i \cdot p \left(1 + 2\sqrt{\frac{L_{n_{tp}}}{J_n}}\right), \text{kH} \quad (7)$$

при этом разрыве усилие в ленте:

$$[\sigma_p] = \left(\beta - \sum_{i=1}^n L_{tpn} \right) \cdot i \cdot p, \text{kH} \quad (8)$$

где $\sum_{i=1}^n L_{tpn}$ - сумма длин трещин по ширине ленты в одном направлении распространения;
 n - число пробоев в одном направлении ширины ленты;
 $\sum_{i=1}^{n-1} L_{tpn}$ - сумма длин трещин по ширине ленты в одном направлении, за вычетом той трещины, напряжение около окружности, которой определяется;
 $K_{конц}$ - коэффициент концентраций напряжения около трещины (пробоя).

Как граничное условие можно брать напряжение в ленте равное напряжению прочности ленты с учетом коэффициента запаса прочности. Для наглядного показа существующих напряжений в ленты целесообразно использовать графики (рисунок.1)




Рисунок 1- Распространения напряжения от одного соединительного элемента в ленте при использовании разъемного соединителя типа К28

Перечень ссылок

1. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник, т.1, М., "Машиностроение", 1968, с.575
2. Перис П., Эрфган Ф. Критический анализ законов распространения трещин- "Техническая механика", М., "Мир", 1963, № 4